

有機ベントナイト(有機処理品) 東新化成株式会社

	ベントンSD-1	ベントンSD-2	ベントン27	ベントン34	ベントン38	エスベン	エスベン74
水分	—	—	3.0%	3%以下	3%以下	3%以下	3%以下
密度(g/cm ³)	1.47	1.62	1.8	1.7	1.7	—	—
特徴	低極性溶剤	高極性溶剤	高極性溶剤 (ケトン グリコール エーテル アルコール)	低極性溶剤 脂肪族溶剤 適	低～ 中極性溶剤 易分散性	低極性溶剤 芳香族溶剤 適(トルエン) (キシレン)	低～ 中極性溶剤用 易分散性
用途	塗料 インキ	塗料 インキ	塗料 インキ 化粧品	塗料 インキ	塗料 インキ	塗料 インキ ワックス	塗料 インキ

精製ベントナイト

	ベングル	ベングルFW	ベングル15	ベントンEW	ベントンLT
水分	10%以下	10%以下	10%以下	8%以下	10%以下
膨潤力(ml/2g)	44	35	16	—	—
pH(2%)	10.1	10.0	10.0	—	—
特徴	水系において増 粘性、チキソト ロピー性を示す	高白色度品	高白色度品 低粘性	水	水
用途	水系塗料 化粧品 食品添加物	化粧品 塗料 セラミック結合剤	水系塗料 化粧品	水系塗料 水性インキ 化粧品	水系塗料 水性インキ 化粧品

							⊖